



TECHNICKÝ LIST



VENEZIAGRAF COMPACT

AKRYLOVÁ ŠTRUKTÚRNA OMIETKA S OBSAHOM MRAMOROVÝCH ZŔN - HLADENÁ.

Séria 423

POPIS

VENEZIAGRAF COMPACT je hladená plastická omietka na konečné úpravy fasád. Umožňuje dosiahnuť kompaktnú ochrannú vrstvu s rovnomerným povrchom. Má plniacu a vyrovnávaciu schopnosť, ktorá pomáha vyrovnávať nedokonalosti podkladu. Vytvára povrch veľmi podobný minerálnym omietkam a môže byť aplikovaný na nekompaktné a nejednotné podklady. VENEZIAGRAF COMPACT vytvára drsnú vrstvu s viditeľnou hĺbkou, odolnú voči atmosférickým vplyvom. Výborne odoláva alkalite podkladu na báze cementu. Je zvlášť vhodný na renovačné práce a zatepľovacie systémy.

VHODNÉ POVRCHY

- Zatepľovacie systémy
- Vápenno-cementové omietky, nové aj maľované
- Omietky na báze cementu, nové aj maľované
- Omietky na báze vápna a piesku, nové aj maľované
- Betónové povrchy, železobetón

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- *Pôvod pojiva*: akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
- *Pigmenty a plniče*: kremenné piesky, mramorová drť
- *Riedidlo*: voda
- *Viskozita*: kašovitá hmota
- *Zasychanie (pri 25 °C a 65% relat. vlhkosti)*: úplne suché po 1,5-3 hodinách v závislosti od nanesej vrstvy
- *Kapilárna absorpcia vody DIN 52617*: $W < 0,5 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$
- *Odpor voči difúzii vodnej pary DIN 52615*:
Sd < 2 m
- *Maximálna granulometria zrna*: 1,2 mm

APLIKÁCIA

- Podmienky vhodné pre aplikáciu:
 - *Teplota povrchu a vzduchu*: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
 - *Relatívna vlhkosť vzduchu*: <80%
 - *Relatívna vlhkosť podkladu*: <10% R.H.
- Vyhýbať sa aplikácii produktu pri kondenzácii na povrchu alebo pri priamom slnečnom žiarení
- Produkt je pripravený na použitie, neriedi sa
- Pred použitím produkt dôkladne premiešajte
- Pri aplikácii je potrebné, aby boli počas celej doby práce a schnutia povrchy v exteriéroch chránené pred dažďom. Za bežných podmienok (20 °C) je doba úplneho zaschnutia cca. 48 hodín.
- Produkt nanášajte v 1 vrstve. Plastovým hoblom naneste dostatočnú vrstvu tak aby ste vytvorili rovnú plochu bez priehlbín. Krúživými pohybmi hoblom hladte povrch, kým nevníkne jednotný drsný film.
- Nástroje očistite ihneď po ukončení práce vodou

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť pri povrchoch s priemernou poréznosťou:

- 1,8-2 kg/m²
- Pre určenie výdatnosti produktu na konkrétnom povrchu doporučujeme praktický test na malej ploche.

FARBENIE

Produkt je možné farbiť systémom MARCROMIE podľa aktuálneho vzorkovníka.

V prípade použitia viac druhov farbených materiálov, alebo ak je farbený materiál použitý na dokončenie časti práce, doporučujeme použité materiály zmiešať a tým zabrániť možným jemným odchýlkam vo farebnom odtieni.

SKLADOVANIE

- *Minimálna teplota pre stálosť pri uskladnení*: +5 °C
- *Maximálna teplota pre stálosť pri uskladnení*: +30 °C
- *Stabilita produktu v pôvodnom neovorenom balení a vhodnej teplote*: 2 roky

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Udržujte mimo dosahu detí.
- Nevylievajte zvyšky produktu do odtoku.
- Výrobok nevyžaduje nálepku v zmysle D.L.285 z 16/07/98 a jeho následujúcich úprav.
- Produkt musí byť prevážaný, používaný a skladovaný v súlade s platnými normami bezpečnosti a hygieny. Po použití produkt nevyhadzujte do bežného odpadu; nechajte ho úplne vyschnúť a naložte s ním ako so zvláštnym odpadom.

VÝROBCA

Colorificio San Marco s.p.a.

Via Alta 10

Marcron – Venezia

Taliansko